

Acciaio Trafilato UNI: 35 S Mn Pb 10 (PR80)					
UNI	EURONORM	DIN	WERKSTOFF	AFNOR	AISI
35 SMnPb 10	36SMnPb14	36SMnPb14			

UTILIZZO: acciaio al carbonio, legato al piombo-zolfo. E' il più lavorabile fra gli acciai da bonifica; grazie a questa dote, viene impiegato in sostituzione del C40 al piombo.

E' impiegato per grosse serie.

Allo stato bonificato rientra nella classe 6S



TONDO																
diametro	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	26	30
	32	35	40	45	50	55	60									



ESAGONO						
chiave	10	13	17	19	22	42