

Ottone OT – 67 UNI EN 12167 (5705-65)

<i>Corrispondenze approssimative:</i>					
UNI	EURONORM	DIN	simbolica	AFNOR	JIS
CW506L	CW506L	CW506L (2.0280)	CuZn33	CuZn33	C2680

<i>Analisi Chimica indicativa (%):</i>					
Cu	Zr	Pb	Sn	Fe	altro
66,00 - 68,00	32,00 - 34,00	-	-	-	-

<i>Caratteristiche meccaniche:</i>			
Stato del materiale	R	A	HB
	N/mm ²	min. %	
CRUDO	390 - 400	10	105

<i>Utilizzo:</i>
- Laminati commerciali adatti ad imbottitura (disponibile su spessori 0,10 al 10 mm.) Si possono realizzare: serbatoi, radiatori, portalampade, dispositivi della lampada,...